

iDR Pur SATIN VELOUTE

PEINTURE DÉPOLLUANTE SATIN VELOUTÉE
EN PHASE AQUEUSE



Certifié par le laboratoire indépendant eurofins

DEFINITION

- Peinture satin veloutée à base de résines acryliques en phase aqueuse
- Purifie l'air intérieur

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes
- Décoration des murs intérieurs

PROPRIETES

- Peinture dépolluante, détruit les formaldéhydes
- 1m² peint = 1m³ d'air purifié en 24h
- Satin velouté
- Lavable et lessivable
- Non lustrant
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Grande blancheur
- Excellent rendement
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin velouté

ASPECT EN POT

Gel onctueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

39%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.36 Kg/dm³ +/-0,02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

6-8 sous angle de 60°

SÉCHAGE

Sec au toucher : 1 heure.
Recouvrable : 4 heures.

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L/couche selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc, Taupe, Cappucino, Coquille, Élégance, Gris, Rouge passion, Tilleul, Ballerine, Mangue, Azur.

CONDITIONNEMENTS

0,75L - 2,5L - 10L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum <1 g/l COV.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau 12mm pour peinture acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel et la température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après emploi.

SUPPORTS

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Revêtements à peindre, toile de verre...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de ID R PUR SOUS COUCHE	1 à 2 couche de ID R PUR SATIN Selon nature et couleur du support
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de ID R PUR SOUS-COUCHE	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com