

iDR Pur SOUS-COUCHE opacifiante



SOUS-COUCHE DÉPOLLUANTE
EN PHASE AQUEUSE



Certifié par le laboratoire indépendant eurofins

DEFINITION

- Sous couche dépolluante à base de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse
- Purifie l'air intérieur

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés
- Bétons et dérivés
- Bois et dérivés

PROPRIETES

- Peinture dépolluante, détruit les formaldéhydes
- 1m² peint = 1m³ d'air purifié en 24h
- Bloque et nourrit les fonds en profondeur
- Recouvrable par toutes peintures en phase aqueuse
- Excellent pouvoir opacifiant
- Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat velouté

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

41%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

82%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.52 Kg/dm³ +/-0,02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

SÉCHAGE

Sec au toucher : 1 heure.
Recouvrable / Ponçable : 4 heures.

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L/couche selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

0,75L - 2,5L et 10L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/c) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum <1 g/l COV.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau 12mm pour peinture acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel et la température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après emploi.

SUPPORTS

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés
- Bétons et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes,

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59,1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Dégraissage - Dépoussiérage + 1 couche de ID R PUR SOUS-COUCHE	2 couches de ID R PUt MAT ou SATIN Velouté Recouvrable par toutes peintures en
Bétons, ciment et dérivés		
Bois et dérivés à l'intérieur		
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com